

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 03-075338

(43)Date of publication of application : 29.03.1991.

(51)Int.Cl. C22C 38/00

C21D 6/00

C22C 38/18

C22C 38/44

C22C 38/50

(21)Application number : 01-211049 (71)Applicant : NIPPON STEEL CORP

(22)Date of filing : 16.08.1989 (72)Inventor : MIYASAKA AKIHIRO
KATO KENJI
INOUE SHIYUUJI

(54) MARTENSITIC STAINLESS STEEL HAVING EXCELLENT CORROSION RESISTANCE AND ITS MANUFACTURE

(57)Abstract:

PURPOSE: To obtain the martensitic stainless steel having excellent corrosion resistance in a wet carbon dioxide environment and having high resistance to cracking caused by wet hydrogen sulfide by forming it from the compsn. contg. each prescribed amt. of C, Si, Mn, Cr, Al and N.

CONSTITUTION: The above martensitic stainless steel is formed from the compsn. in which C is reduced, by weight, to <0.03% and contg. ≤1% Si, >2 to 7% Mn, >14 to 18% Cr, 0.005 to 0.2% Al, 0.03 to 0.15% N and the balance Fe with inevitable impurities. For obtaining the stainless steel, the

steel having the above componental compsn. is austenitized at 900 to 1100°C and is thereafter cooled at a cooling rate more than that in air cooling to satisfactorily form martensite. Next, the steel after cooled is subjected to tempering treatment at 560°C to the Ac1 temp. or below and is thereafter cooled at a cooling rate more than that in air cooling, by which the objective martensitic stainless steel having excellent corrosion resistance can be obtd.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's
decision of rejection]

[Kind of final disposal of application
other than the examiner's decision of
rejection or application converted
registration]

[Date of final disposal for
application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against
examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against
examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

⑩ 日本国特許庁(JP)

⑪ 特許出願公開

⑫ 公開特許公報(A) 平3-75338

⑬ Int. Cl.⁵

識別記号

庁内整理番号

⑭ 公開 平成3年(1991)3月29日

C 22 C 38/00
C 21 D 6/00
C 22 C 38/18
38/44
38/50

3 0 2 Z
1 0 2 J

7047-4K
7518-4K

審査請求 未請求 請求項の数 7 (全7頁)

⑮ 発明の名称 耐食性の優れたマルテンサイト系ステンレス鋼およびその製造方法

⑯ 特 願 平1-211049

⑰ 出 願 平1(1989)8月16日

⑱ 発 明 者 宮 坂 明 博 神奈川県相模原市瀬野辺5-10-1 新日本製鐵株式会社
第2技術研究所内

⑲ 発 明 者 加 藤 謙 治 愛知県東海市東海町5-3 新日本製鐵株式会社名古屋製
鐵所内

⑳ 発 明 者 井 上 周 士 愛知県東海市東海町5-3 新日本製鐵株式会社名古屋製
鐵所内

㉑ 出 願 人 新日本製鐵株式会社 東京都千代田区大手町2丁目6番3号

㉒ 代 理 人 弁理士 大関 和夫

明 細 書

1. 発明の名称

耐食性の優れたマルテンサイト系ステンレス
鋼およびその製造方法

2. 特許請求の範囲

(1) 重量%で、

Cを0.03%未満に低減し、

Si 1%以下、

Mn 2%超7%以下、

Cr 14%超18%以下、

Al 0.005~0.2%、

N 0.03~0.15%

を含有し、残部Feおよび不可避不純物からなるこ
とを特徴とする耐食性の優れたマルテンサイト系
ステンレス鋼。

(2) 不可避不純物のうち、重量%で、

Pを0.025%以下、

Sを0.010%以下

に低減したことを特徴とする請求項1記載の耐食
性の優れたマルテンサイト系ステンレス鋼。

(3) 不可避不純物のうち、重量%で、

Oを0.004%以下

に低減したことを特徴とする請求項1または2記
載の耐食性の優れたマルテンサイト系ステンレス
鋼。

(4) 付加成分として、重量%で、

Cu 1%以下、

Ni 4%以下、

Mo 2%以下、

W 4%以下

のうち1種または2種以上を含有することを特徴
とする請求項1、2または3記載の耐食性の優れ
たマルテンサイト系ステンレス鋼。

(5) 付加成分として、重量%で、

V 0.6%以下、

Ti 0.2%以下、

Nb 0.5%以下、

Zr 0.2%以下、

Ta 0.2%以下、

Hf 0.2%以下

のうち1種または2種以上を含有することを特徴とする請求項1、2、3または4記載の耐食性の優れたマルテンサイト系ステンレス鋼。

(6)付加成分として、重量%で、

Ca 0.008%以下、

希土類元素 0.02%以下

のうち1種または2種を含有することを特徴とする請求項1、2、3、4または5記載の耐食性の優れたマルテンサイト系ステンレス鋼。

(7)請求項1、2、3、4、5または6記載のマルテンサイト系ステンレス鋼を、900～1100℃でオーステナイト化した後、空冷以上の冷却速度で冷却し、次いで560℃以上Ac₁温度以下の温度で焼戻し処理を施した後、空冷以上の冷却速度で冷却することを特徴とする耐食性の優れたマルテンサイト系ステンレス鋼の製造方法。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は耐食性の優れたマルテンサイト系ステンレス鋼およびその製造方法に係り、さらに詳し

くは例えば石油・天然ガスの掘削、輸送及び貯蔵において湿潤炭酸ガスや湿潤硫化水素を含む環境中で高い腐食抵抗および割れ抵抗を有する高強度鋼とその製造方法に関する。

(従来の技術)

近年生産される石油・天然ガス中には、湿潤な炭酸ガスを多く含有する場合が増加している。こうした環境中で炭素鋼や低合金鋼は著しく腐食することがよく知られている。このため、掘削に使用される油井管や輸送に使用されるラインパイプなどの防食対策として、腐食抑制剤の添加が従来より行なわれてきた。しかし、腐食抑制剤は高温ではその効果が失われる場合が多いことに加えて、海洋油井や海底パイプラインでは腐食抑制剤の添加・回収処理に要する費用は膨大なものとなり、適用できない場合が多い。従って、腐食抑制剤を添加する必要のない耐食材料に対するニーズが最近とみに高まっている。

炭酸ガスを多く含む石油・天然ガス用の耐食材料としては、耐食性の良好なステンレス鋼の適用

がまず検討され、例えばL、J、クライン、コロージョン B4、ペーパーナンバー211にあるように、高強度で比較的成本の安い鋼として AISI 410あるいは420といった、12～13%のCrを含有するマルテンサイト系ステンレス鋼が広く使用され始めている。しかしながら、これらの鋼は湿潤炭酸ガス環境ではあっても高温、例えば120℃以上の環境やCl⁻イオン濃度の高い環境では耐食性が充分でなくなり、腐食速度が大きいという難点を有する。さらにこれらの鋼は、石油・天然ガス中に硫化水素が含まれている場合には著しく耐食性が劣化し、全面腐食や局部腐食、さらには応力腐食割れを生ずるという難点を有している。このため上記のマルテンサイト系ステンレス鋼の使用は、例えばH₂S分圧が0.001気圧といった極微量のH₂Sを含むか、あるいは全くH₂Sを含まない場合に限られてきた。

これに対し、硫化水素による割れに対する抵抗を増したマルテンサイト系ステンレス鋼として、例えば特開昭60-174859号公報、特開昭62-54063

号公報にみられる鋼が提案されている。しかし、これらの鋼もCO₂環境での耐食性が必ずしも十分という訳ではなかった。

(発明が解決しようとする課題)

本発明はこうした現状に鑑み、高温や高Cl⁻イオン濃度の炭酸ガス環境でも十分な耐食性を有し、硫化水素を含む場合においても高い割れ抵抗を有するマルテンサイト系ステンレス鋼とその製造方法を提供することを目的としている。

(課題を解決するための手段)

本発明者らは、上記の目的を達成すべくマルテンサイト系ステンレス鋼の成分を種々検討してきた結果、ついに以下の知見を見出すに至った。

まず、Crを14%を超えて鋼に添加すると湿潤炭酸ガス環境中における腐食速度が著しく小さくなり、かかる鋼にMnを添加すると腐食速度は一段と小さくなることを見出した。そしてこのMnの添加効果は、添加量を2%を超えて添加すると顕著であることを見出した。また、Mnを2%を超えて添加した場合において、C量を0.03%未満に低

減すると湿潤炭酸ガス環境中における耐食性がさらに改善され、200℃以上にまで使用が可能になることが分かった。一方、Mnを2%を超えて添加し、Cを0.03%未満に低減させた鋼にNを0.03%以上含有させると一段と高強度が得られることがわかった。このとき、かかる成分を有する鋼は硫化水素を含む環境においても高い割れ抵抗を有するという新知見も得られた。

さらに本発明者らは検討をすすめ、Mnを2%を超えて添加し、Cを0.03%未満に低減し、Nを0.03%以上添加した鋼中のPを0.025%以下に低減し、Sを0.010%以下に低減するか、Oを0.004%以下に低減するか、のいずれかを適用すると硫化水素を含む環境における割れ抵抗が一段と改善されることを明らかにした。一方、これらの鋼にCu、Ni、Mo、Wを添加すれば高温あるいは高Cl⁻イオン濃度の湿潤炭酸ガス環境での腐食速度を一段と減少できることも見出した。

本発明は上記の知見に基づいてなされたものであり、

を特徴とする耐食性の優れたマルテンサイト系ステンレス鋼にあり、

第5発明の要旨とするところは、第1発明、第2発明、第3発明あるいは第4発明の各鋼において、重量%で、Ti0.2%以下、Zr0.2%以下、Nb0.5%以下、V0.5%以下、Ta0.2%以下、Hf0.2%以下のうち1種または2種以上を含有することを特徴とする耐食性の優れたマルテンサイト系ステンレス鋼にあり、

第6発明の要旨とするところは、第1発明、第2発明、第3発明、第4発明あるいは第5発明の各鋼において、重量%で、Ca0.008%以下、希土類元素0.02%以下のうち1種または2種を含有することを特徴とする耐食性の優れたマルテンサイト系ステンレス鋼にあり、

第7発明の要旨とするところは、第1発明、第2発明、第3発明、第4発明、第5発明あるいは第6発明の各鋼において、900~1100℃でオーステナイト化した後、空冷以上の冷却速度で冷却し、次いで560℃以上Ac₁温度以下の温度で焼

第1発明の要旨とするところは、重量%で、Cr14%超18%以下、Si1%以下、Mn2%超7%以下、Al0.005~0.2%、N0.03~0.15%を含有し、Cを0.03%未満に低減し、残留Pおよび不可避不純物からなることを特徴とする耐食性の優れたマルテンサイト系ステンレス鋼にあり、

第2発明の要旨とするところは、第1発明の鋼において、不可避不純物のうち、重量%で、Pを0.025%以下、Sを0.010%以下に低減したことを特徴とする耐食性の優れたマルテンサイト系ステンレス鋼にあり、

第3発明の要旨とするところは、第1発明あるいは第2発明の鋼において不可避不純物のうち、重量%で、Oを0.004%以下に低減したことを特徴とする耐食性の優れたマルテンサイト系ステンレス鋼にあり、

第4発明の要旨とするところは、第1発明、第2発明あるいは第3発明の各鋼において、重量%で、Ca1%以下、Ni4%以下、Mo2%以下、W4%以下のうち1種または2種以上を含有すること

戻し処理を施した後、空冷以上の冷却速度で冷却することを特徴とする耐食性の優れたマルテンサイト系ステンレス鋼の製造方法にある。

(作 用)

以下に本発明で成分および熱処理条件を限定した理由を述べる。

C: Cは多量に存在すると湿潤炭酸ガス環境における耐食性を低下させ、硫化水素の存在する環境における応力腐食割れ抵抗を減少させる。従って、Cを低減するとこれら特性の改善に効果があるが、C量を0.03%未満とすれば特にその効果が著しく、0.03%以上存在する場合には耐食性を低下させることから、C量は0.03%未満に限定する。

Si: Siは脱酸のために必要な元素であるが、1%を超えて添加すると耐食性を著しく低下させることから、上限含有量は1%とすべきである。

Mn: Mnは脱酸および強度確保、さらには炭酸ガス環境における耐食性向上のために有効な元素であるが、含有量が2%以下ではその効果が不充分

であり、7%を超えて添加するとその効果は飽和するばかりか焼入れ、焼戻し熱処理後にオーステナイトを生成する可能性があるので、含有量は2%超7%以下とする。

Cr: Crはマルテンサイト系ステンレス鋼を構成する最も基本的かつ必須の元素であって耐食性を付与するために必要な元素であるが、含有量が14%以下では耐食性が十分ではなく、一方18%を超えて添加すると他の合金元素をいかに調整しても焼入れ後にマルテンサイト組織を得ることが困難となって強度確保が困難になるので上限含有量は18%とすべきである。

Al: Alは脱酸のために必要な元素であって含有量が0.005%未満ではその効果が充分ではなく、0.2%を超えて添加すると粗大な酸化物系介在物が鋼中に残留して硫化水素中での割れ抵抗を低下させるので、含有量範囲は0.005~0.2%とする。

N: NはCを低減したマルテンサイト系ステンレス鋼の強度を上昇させる元素として有効である

る耐食性、耐応力腐食割れ性を確保するのに必要十分なほど少ない含有量として0.010%以下に低減すると耐応力腐食割れ性が一段と改善される。

O: Oは多量に存在すると粗大な酸化物系非金属介在物クラスターを生成して応力腐食割れ感受性を増加させるので少ないほうが好ましいが、あまりに少ないレベルにまで低減させることはいたずらにコストを上昇させるのみで特性の改善効果は飽和するものであるから、本発明の目的とする耐食性、耐応力腐食割れ性を一段と改善するのに必要十分なほど少ない含有量として0.004%以下に低減すると耐応力腐食割れ性が一段と改善される。

Cu: Cuは2%超のMoと共存して湿潤炭酸ガス環境の耐食性をさらに改善するのに効果があるが、1%を超えて添加してもその効果は飽和するので上限含有量は1%とする。

Ni: Niは湿潤炭酸ガス環境におけるマルテンサイト系ステンレス鋼の腐食速度を減少させ、硫化水素を含む環境における割れ感受性を低下させる

が、0.03%未満ではその効果が十分ではなく、0.15%を超えるとCr窒化物を生成して耐食性を低下させ、また、割れ抵抗をも低下させるので、含有量範囲は0.03~0.15%とする。

以上が本発明における基本的成分であるが、本発明においては必要に応じてさらに以下の元素を添加して特性を一段と向上させることができる。

P: Pは応力腐食割れ感受性を増加させる元素であるので少ないほうが好ましいが、あまりに少ないレベルにまで低減させることは、いたずらにコストを上昇させるのみで特性の改善効果は飽和するものであるから、本発明の目的とする耐食性、耐応力腐食割れ性を確保するのに必要十分なほど少ない含有量として0.025%以下に低減すると耐応力腐食割れ性が一段と改善される。

S: SはPと同様に応力腐食割れ感受性を増加させる元素であるので少ないほうが好ましいが、あまりに少ないレベルにまで低減させることはいたずらにコストを上昇させるのみで特性の改善効果は飽和するものであるから、本発明の目的とす

る有用な元素であるが、4%を超えて添加してもその効果は飽和するので、4%以下の範囲に限定する。

Mo: Moも2%超のNiと共存して湿潤炭酸ガス環境の耐食性を改善するのに効果があるが、2%を超えて添加してもその効果は飽和するばかりか、靱性など他の特性を低下させるようになるので上限含有量は2%とする。

W: Wも2%超のNiと共存して湿潤炭酸ガス環境の耐食性を改善するのに効果があるが、4%を超えて添加してもその効果は飽和するばかりか、靱性など他の特性を低下させるようになるので上限含有量は4%とする。

V, Ti, Nb, Ta, Zr, Hf: V, Ti, Nb, Ta, Zr, Hfは耐食性を一段と向上させるのに有効な元素であるが、Ti, Zr, Ta, Hfでは0.2%、V, Nbでは0.5%をそれぞれ超えて添加すると粗大な析出物・介在物を生成して硫化水素含有環境における割れ抵抗を低下させるようになるので上限含有量はTi, Zr, Ta, Hfでは0.2%、V, Nbでは0.5%と

した。

Ca、希土類元素：Caおよび希土類元素(REM)は熱間加工性の向上、耐食性の向上に効果のある元素であるが、Caでは0.008%を超えて、希土類元素では0.02%を超えて添加すると、それぞれ粗大な非金属介在物を生成して逆に熱間加工性および耐食性を劣化させるので、上限含有量はCaでは0.008%、希土類元素では0.02%とした。なお、本発明において希土類元素とは原子番号が57～71番および89～103番の元素およびYを指す。

上記の成分を有するステンレス鋼を熱処理してマルテンサイト組織とし所定の強度を付与するに際し、オーステナイト化温度を900～1100℃としたのは、900℃より低い温度ではオーステナイト化が充分ではなく従って必要な強度を得ることが困難だからであり、オーステナイト化温度が1100℃を超えると結晶粒が著しく粗大化して硫化水素含有環境における割れ抵抗が低下するようになるので、オーステナイト化温度は900～1100

℃とした。

オーステナイト化後の冷却における冷却速度を空冷以上の冷却速度としたのは、空冷よりも遅い冷却速度ではマルテンサイトが充分生成せず、所定の強度を確保することが困難になるからである。

焼戻し温度を560℃以上A_{c1}温度以下としたのは、焼戻し温度が560℃未満では充分な焼戻しが行われず、焼戻し温度がA_{c1}温度を超えると一部がオーステナイト化しその後の冷却時にフレッシュ・マルテンサイトを生成し、いずれも充分に焼戻しされていないマルテンサイトが残留するために硫化水素含有環境における割れ感受性を増加させるためである。

焼戻し後の冷却における冷却速度を空冷以上の冷却速度としたのは、空冷よりも遅い冷却速度では靱性が低下するためである。

本発明鋼は、通常の熱間圧延によって鋼板として使用することが可能であるし、熱間押出あるいは熱間圧延によって鋼管として使用することも可能であるし、棒あるいは線として使用することも

可能である。本発明鋼は、油井管あるいはラインパイプとしての用途のほか、バルブやポンプの部品としてなど多くの用途がある。

(実施例)

以下に本発明の実施例について説明する。

第1表に示す成分のステンレス鋼を溶製し、熱間圧延によって厚さ12mmの鋼板とした後、第1表に併せて示す条件で焼入れ焼戻し処理を施していずれも0.2%オフセット耐力が56kg/mm以上の高強度ステンレス鋼とした。なお、第1表中の焼戻し温度はいずれも各鋼のA_{c1}温度以下の温度である。次にこれらの鋼材から試験片を採取して湿潤炭酸ガス環境における腐食試験、および硫化水素含有環境における割れ試験(SCC試験)を行なった。湿潤炭酸ガス環境における腐食試験としては、厚さ3mm、幅15mm、長さ50mmの試験片を用い、試験温度150℃および200℃のオートクレーブ中で炭酸ガス分圧40気圧の条件で10%NaCl水溶液中に30日間浸漬して、試験前後の重量変化から腐食速度を算出した。腐食速度の

位はmm/yで表示したが、一般的にある環境におけるある材料の腐食速度が0.1mm/y以下の場合、材料は充分耐食的であり使用可能であると考えられている。硫化水素含有環境における割れ試験としては、NACE(米国腐食技術者協会)の定めている標準試験法であるNACE規格TM 0177に従って試験したが、硫化水素分圧は0.1気圧、試験温度は120℃とした。上記の条件で5%NaCl+0.5%酢酸水溶液中にセットした試験片に一定の単軸引張応力を負荷し、720時間以内に破断するかどうかを調べた。試験応力は各鋼材の0.2%オフセット耐力の60%の値とした。

試験結果を第1表に併せて示した。第1表のうち、腐食試験結果において◎は腐食速度が0.05mm/y未満、○は腐食速度が0.05mm/y以上0.10mm/y未満、×は腐食速度が0.1mm/y以上0.5mm/y未満、××は腐食速度が0.5mm/y以上であったことをそれぞれ表わしており、割れ試験結果において◎は破断しなかったもの、×は破断したものをそれぞれ表わしている。なお、第

1 表において、比較鋼の No 29 は AISI 420 鋼であり、No 30 は 9Cr-1Mo 鋼であって、いずれも従来から湿潤炭酸ガス環境で使用されている従来鋼である。

第 1 表から明らかなように本発明鋼である鋼 No 1~28 は、湿潤炭酸ガス環境において 200℃ という従来のマルテンサイト系ステンレス鋼では考えられないような高温で、かつ 10% NaCl という Cl^- イオン濃度が非常に高い環境であっても、実用的に使用可能な腐食速度である 0.1 mm/y よりも腐食速度が小さく、かつ硫化水素含有環境における割れ試験においても破断していないことから、優れた耐食性と耐応力腐食割れ性を有していることがわかる。これに対して比較鋼である鋼 No 29~34 は湿潤炭酸ガス環境において 150℃ でも既に腐食速度が 0.1 mm/y を大きく上回っており、かつ硫化水素含有環境における割れ試験において破断している。

表 1

No.	成 分 (%)														製 造 法		腐食試験結果**		SIC 試験結果
	C	Si	Mn	Cr	Al	N	P	S	O	NI	Cu	Mo	W	その他	オーステナイト化温度 650℃ 以上	焼戻し温度 および冷却	試験温度 150℃	試験温度 200℃	
本 発 明	1	0.014	0.46	3.74	15.48	0.020	0.005	N.A.	N.A.	N.A.	-	-	-	-	980℃、空冷	640℃、空冷	○	○	○
	2	0.010	0.30	3.79	15.36	0.021	0.003	N.A.	N.A.	N.A.	-	-	-	-	980℃、空冷	640℃、空冷	○	○	○
	3	0.012	0.28	3.70	15.33	0.021	0.008	N.A.	N.A.	N.A.	-	-	-	-	980℃、空冷	650℃、空冷	○	○	○
	4	0.012	0.30	3.76	15.46	0.022	0.002	N.A.	N.A.	N.A.	-	-	-	-	980℃、空冷	640℃、空冷	○	○	○
	5	0.016	0.31	3.88	15.55	0.021	0.004	0.015	0.003	0.004	-	-	-	-	980℃、空冷	630℃、空冷	○	○	○
例	6	0.022	0.33	3.78	15.37	0.022	0.042	0.016	0.002	0.003	2.03	-	-	-	980℃、空冷	580℃、空冷	○	○	○
	7	0.012	0.30	3.65	15.42	0.020	0.005	0.016	0.003	N.A.	-	0.49	-	-	1000℃、空冷	630℃、空冷	○	○	○
	8	0.013	0.35	3.41	15.50	0.005	0.090	0.012	0.002	0.004	-	-	0.65	-	1000℃、空冷	650℃、空冷	○	○	○
	9	0.011	0.32	3.76	15.64	0.000	0.007	0.014	0.002	0.003	1.03	-	1.16	0.33	1000℃、空冷	600℃、空冷	○	○	○
	10	0.006	0.14	4.59	15.19	0.031	0.071	N.A.	N.A.	0.003	-	-	-	-	1000℃、空冷	630℃、空冷	○	○	○
例	11	0.006	0.10	4.67	15.10	0.036	0.066	0.004	0.001	0.001	-	-	-	-	1000℃、油冷	630℃、空冷	○	○	○
	12	0.007	0.13	4.60	15.15	0.024	0.006	0.011	0.002	0.003	-	-	-	-	1000℃、空冷	630℃、空冷	○	○	○
	13	0.006	0.08	4.55	15.20	0.026	0.063	0.013	0.002	0.002	0.41	-	-	-	1050℃、空冷	600℃、空冷	○	○	○
	14	0.006	0.11	4.72	15.14	0.021	0.068	0.017	0.003	0.003	-	-	-	-	1050℃、空冷	600℃、空冷	○	○	○
	15	0.007	0.11	4.73	15.06	0.024	0.064	0.016	0.001	0.003	-	-	-	-	1050℃、空冷	640℃、空冷	○	○	○
	16	0.007	0.10	4.61	15.22	0.022	0.067	N.A.	0.004	0.004	-	0.50	-	-	1050℃、空冷	600℃、空冷	○	○	○
	17	0.008	0.11	4.68	15.28	0.025	0.070	0.020	N.A.	0.003	-	-	-	-	1050℃、空冷	610℃、空冷	○	○	○
	18	0.006	0.12	4.75	15.21	0.027	0.063	0.015	0.002	N.A.	-	-	-	-	1000℃、空冷	600℃、油冷	○	○	○

表 1 要 (つ き)

	No	成 分 (%)														熱 処 理		腐食試験結果**		SOC 試験 結 果
		C	Si	Mn	Cr	Al	N	P	S	O	NI	Co	Mo	W	そ の 他	オーステナイト 化温度 850℃	焼戻し温度 および冷却	試験温度 150℃	試験温度 200℃	
本 発 明	19	0.016	0.24	3.14	15.44	0.020	0.081	0.010	0.001	0.002	0.94	-	-	-	Ca0.002	1000℃, 空冷	580℃, 空冷	○	○	○
	20	0.018	0.20	3.16	16.82	0.016	0.095	0.014	0.003	0.004	-	-	-	-	Ti0.025, Ta0.019 Ca0.005	1000℃, 水冷	600℃, 空冷	○	○	○
	21	0.013	0.22	3.10	15.59	0.017	0.105	0.018	0.002	N.A.	-	0.30	0.58	-	V0.052, Nb0.022, Re0.004	1020℃, 空冷	630℃, 空冷	○	○	○
	22	0.017	0.22	3.29	15.99	0.014	0.094	0.020	0.002	0.002	0.77	0.40	1.54	0.27	Ti0.056, Nb0.039 Zr0.008, Ca0.004	1020℃, 空冷	620℃, 空冷	○	○	○
比 較 例	23	0.016	0.21	3.21	16.08	0.028	0.082	0.022	0.005	0.003	0.44	0.25	-	-	V0.044, Ta0.026	1020℃, 空冷	630℃, 空冷	○	○	○
	24	0.016	0.20	2.29	16.01	0.025	0.091	N.A.	N.A.	N.A.	0.52	-	1.04	-	Ti0.038, Ca0.006	1020℃, 空冷	630℃, 空冷	○	○	○
	25	0.015	0.24	2.74	15.17	0.022	0.085	0.014	0.002	0.004	1.03	0.34	-	0.25	V0.040, Ti0.009 Nb0.025	1030℃, 空冷	610℃, 空冷	○	○	○
	26	0.018	0.23	4.08	14.68	0.027	0.088	0.017	0.003	0.003	-	-	0.69	0.52	V0.035, Ca0.005	1030℃, 空冷	630℃, 空冷	○	○	○
比 較 例	27	0.014	0.25	4.20	15.44	0.020	0.080	0.016	0.002	0.002	-	-	1.45	-	Ti0.035, Nb0.029	1030℃, 空冷	630℃, 空冷	○	○	○
	28	0.012	0.22	4.16	15.62	0.023	0.083	0.014	0.001	0.002	-	-	1.52	0.48	Ti0.10, Zr0.011, Ca0.003	1030℃, 空冷	630℃, 空冷	○	○	○
	29	0.204	0.30	0.43	12.94	0.029	0.007	0.010	0.003	0.004	-	0.50	-	-	-	1030℃, 空冷	720℃, 空冷	×	×	×
	30	0.118	0.29	0.50	9.05	0.036	0.008	0.012	0.004	0.003	-	-	1.11	-	-	1000℃, 空冷	710℃, 空冷	×	×	×
比 較 例	31	0.150	0.46	1.14	14.22	0.026	0.017	0.020	0.005	0.005	0.55	-	-	-	-	1050℃, 空冷	690℃, 空冷	×	×	×
	32	0.029	0.68	0.89	12.17	0.022	0.005	0.012	0.003	0.005	0.61	-	0.58	-	-	800℃, 油冷	700℃, 空冷	×	×	×
	33	0.149	0.36	2.28	14.30	0.024	0.019	0.019	0.005	0.004	-	0.59	1.41	-	Ca0.005	1230℃, 空冷	660℃, 空冷	×	×	×
	34	0.013	0.51	2.29	11.81	0.029	0.014	0.013	0.005	0.005	-	-	0.97	-	Re0.006	1000℃, 空冷	660℃, 空冷	×	×	×

**腐食試験条件: 10% NaCl 水溶液, CO₂ 分圧 4.0 気圧, 720時間
N.A.: 分析せず

(発明の効果)

以上述べたように、本発明は湿潤炭酸ガス環境における優れた耐食性と湿潤硫化水素による割れに対して高い割れ抵抗を有する鋼およびその製造方法を提供することを可能としたものであり、産業の発展に貢献するところ極めて大である。

特許出願人 新日本製鐵株式会社

代理人 大 関 和

